



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-UNIFIX

Universele impregnatieprimer

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, transparante, ééncomponentige impregnatieprimer voor poreuze en krijtende ondergronden, zowel voor binnen als buiten. Af te werken met een watergedragen systeem. Op basis van acrylaatharsen die in water zijn gedispergeerd.
- KENMERKEN :** Zeer groot fixerend vermogen.
De gedispergeerde acrylaatdeeltjes zijn uiterst klein, wat een grotere penetratie van de ondergrond mogelijk maakt.
- ONDERGRONDEN :** Poreuze ondergronden, zoals bakstenen, beton, pleister en pleisterderivaten
- SYSTEEM :** Primer : 1 impregnatie laag RD-UNIFIX
Afwerking : 1 of meerdere lagen van een watergedragen verf of waterdichtingsproduct

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstoft en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 011-015)
- VERDUNNING :** Niet verdunnen
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m² per liter in functie van de porositeit van de ondergrond
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	De primer dringt in de ondergrond en geeft een glimmend, glanzend aspect
KLEUREN :	Kleurloos
DENSITEIT	Ongeveer 1.0
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 15 % Volume : ongeveer 15 %
VOS GEHALTE:	Max 0g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	15 – 20 sec. (Ford 4 – 23 °C)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 5 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.