

RD-MONOFLOOR

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING : Watergedragen, ééncomponentige beschermende vloerverf voor binnen- en buitengebruik. Op basis van acrylaat- en polyurethaandispersies. Uiterst geschikt als afwerking op waterdichtingsverfsystemen voor balkons.
- KENMERKEN : Goede chemische weerstand – Heel hoge hardheid – Uitstekende abrasieweerstand – Uitstekende weerstand tegen solventen.
- ONDERGRONDEN : Betonvloeren.
- SYSTEEM : **Vloeren:**
Poreuze ondergronden: - Primer : 1 impregnatielaag RD-MONOFLOOR verdund met 10% water.
- Afwerking : 1 onverdunde laag RD-MONOFLOOR.
• Niet poreuze ondergronden : 2 onverdunde lagen RD-MONOFLOOR.
- Balkons:**
Raadpleeg de technische fiche R11 / RD-ELASTODECK
De RD-MONOFLOOR kan als afwerking gebruikt worden i.p.v. de RD-HYDROGRAFF FLOOR. 1 laag is voldoende.

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND : De ondergrond dient gereinigd, droog, ontvet en ontstof te zijn.
Niet poreuze ondergronden dienen vooraf mechanisch (gritstralen) of chemisch (30%-waterstofchlorideoplossing, gevolgd door grondige spoeling) behandeld te worden
- VERWERKINGS-CONDITIES : Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN : Borstel, rol of airless (nozzle opening : 021-023)
- VERDUNNING : Gebruiksklaar.
- REINIGING : Water.
- VERBRUIK : Ongeveer 5 m²/L per laag
- BIJZONDERHEDEN : Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans
KLEUREN :	961 / Wit 962 / Signaalgrijs 963 / Oxyderood 964 / Bladgroen
DENSITEIT	Ongeveer 1.15
VASTE STOF :	Gewicht : ongeveer 50% Volume : ongeveer 43 %
VOS GEHALTE:	Max 70 g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	50 – 70 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uur Overschilderbaar : minimum 4 uur
VERPAKKING :	2.5 L – 5 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.