



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-TENNISCRYL

Verf voor tennisterreinen

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatverf voor het aanbrengen op sportterreinen, vooral op tennisterreinen.
- KENMERKEN :** Elastisch product - Uitstekende mechanische weerstand - Goede weerstand tegen vocht en mosvorming.
- ONDERGRONDEN :** Beton en bitumen.
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:
2 lagen rechtstreeks op de ondergrond, zonder primer.
Zeer poreuze ondergronden:
- Primer : 1 laag impregnatie RD-UNIFIX
 - Afwerking : 2 lagen RD-TENNISCRYL

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, droog en ontstof te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten: bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening : 013-015)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** 6 tot 8 m²/Kg per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Mat
KLEUREN :	Zie kleurenkaart
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF :	Gewicht : ongeveer 67 % Volume : ongeveer 57 %
VOS GEHALTE:	Max 55g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 KU
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 16 uur
VERPAKKING :	5 Kg – 20 Kg
BEWARING :	12 maanden, indien verwijderd van vorst en warmte

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.