



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-REPAIR FIBER

Reparatieproduct voor daken bij alle weer

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Solventgedragen, ééncomponentig reparatie- en waterdichtingsproduct voor daken op basis van acrylaatpolymeren en vezels. Uiterst geschikt voor de onmiddellijke herstelling van lekken in o.a. daken, leidingen en dakgoten. Het product kan bij alle weer worden toegepast.
- KENMERKEN :** De bekomen film is uiterst elastisch en waterdicht
- ONDERGRONDEN :** Geschikt voor de meeste ondergronden zoals asfalt, bitumen, polyester en zink. Niet op nieuw beton aanbrengen.
- SYSTEEM :** 1 laag RD-REPAIR FIBER rechtstreeks aan te brengen op de ondergrond

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient volledig zuiver te worden gemaakt door middel van een harde bostel en vervolgens met een natte spons.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Het product kan tevens bij vries- en regenweer worden verwerkt.
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, of plekspaan
- VERDUNNING :** RD-THINNER RR
- REINIGING :** RD-THINNER RR
- VERBRUIK :** 1 à 2 L/m²
- BIJZONDERHEDEN :** Het gereedschap onmiddellijk na gebruik grondig reinigen



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans
KLEUREN :	Grijs
DENSITEIT	Ongeveer 1.06
VASTE STOF :	Gewicht : ongeveer 55 % Volume : ongeveer 50 %
VOS GEHALTE:	Max 420g/L
VLAMPUNT :	> 21 °C
VISCOSITEIT :	150 – 200 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	24 uur
VERPAKKING :	1 L – 5 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron

VEILIGHEIDSGEGEVENS

- R 10 Ontvlambaar.
- R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- S 02 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- S 23 Damp/spuitnevel niet inademen
- S 46 In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.