



N.V. DOTHÉE S.A.

# RD-ROOF ACRYL

Verf voor daken

## PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen ééncomponentige acrylaatverf voor daken met een beschermende werking tegen mosvorming.
- KENMERKEN :** Zeer goede hechting - Zeer goede buitenduurzaamheid
- ONDERGRONDEN :** Geschikt voor daken in asbest-cement, shingles enz.
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:  
2 lagen, zonder primer, direct op de ondergrond aanbrengen: de eerste laag moet met 10% water verdund worden  
Zeer poreuze ondergronden:
- Primer : 1 laag RD-UNIFIX
  - Afwerking : 2 lagen RD-ROOF ACRYL

## VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient droog, ontvet, geborsteld en mosvrij te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Bij warm weer nooit in volle zon aanbrengen.  
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C  
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013-015).
- VERDUNNING :** Water.
- REINIGING :** Water.
- VERBRUIK :** Ongeveer 5m<sup>2</sup>/L per laag in functie van de porositeit van de ondergrond.
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

UITZICHT :	Zijdeglans.
KLEUREN :	Zie kleurenkaart.
DENSITEIT	Ongeveer 1.2
VASTE STOF :	Gewicht: 51 % Volume: 41 %
VOS GEHALTE:	Max 45g/L
VLAMPUNT :	N.v.t.
VISCOSITEIT :	80-100 P (Brookfield 20 RPM).
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 16 uren Bij zeer gunstige weeromstandigheden kan het mogelijk zijn 2 lagen in één dag aan te brengen.
VERPAKKING :	1 L – 4 L – 20 L.
BEWARING :	12 maanden, indien verwijderd van vorst.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS**

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.