



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-MULTIPRIM

Primer

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige universele primer. Op basis van acrylaatpolymeren.
- KENMERKEN :** Goede hechting op de meeste ondergronden.
- ONDERGRONDEN :** Gegalvaniseerd staal, glas, zink, harde PVC, staal, ...
- SYSTEEM :**
- Primer : 1 laag RD-MULTIPRIM
 - Afwerking : elke watergedragen acrylaatverf of 1 laag RD-MULTIPRIM.

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstoft en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel of airless (nozzle opening: 011-015).
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m²/L per laag.
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans.
KLEUREN :	Wit.
VASTE STOF:	Gewicht: ongeveer 54 % In volume: ongeveer 40%
VOS GEHALTE:	Max 40g/L
DENSITEIT	Ongeveer 1,3
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	20 – 30 P (Brookfield 20 Rpm).
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur. Overschilderbaar : minimum 4 uur.
VERPAKKING :	1 L – 2,5 L – 5 L.
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.