



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-MUR ACRYL

Acrylaatverf voor buiten

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatdispersieverf met matte afwerking voor buitengebruik. Zeer geschikt voor verschillende soorten poreuze ondergronden.
- KENMERKEN :** Uitermate goede dekkracht – Vlotte en gemakkelijke toepassing door het hoog bindmiddelgehalte – Dampdoorlaatbaar en ademend systeem – Heel goede buitenduurzaamheid
- ONDERGRONDEN :** Nieuw en oud metselwerk, cement, beton
- SYSTEEM :**
- Poreuze, niet geschilderde ondergronden:
 - Primer : 1 impregnatielaag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 2 lagen RD-MUR ACRYL
 - Reeds geschilderde, poederende ondergronden:
 - Primer : 1 impregnatielaag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 1 tot 2 lagen RD-MUR ACRYL
 - Reeds geschilderde, niet poederende ondergronden: 1 tot 2 lagen RD-MUR ACRYL rechtstreeks op de ondergrond aanbrengen

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.
Nieuw metselwerk dient eerst met ijzeren borstel gereinigd te worden om overtollige mortel te verwijderen.
Reeds geschilderde ondergronden kunnen best door middel van een hogedrukreiniger worden gereinigd.
Eventuele mosvorming dient vooraf door middel van een daartoe geschikt antimosmiddel te worden verwijderd.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten: bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 - 018)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m²/L per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------|---|
| UITZICHT : | Mat |
| KLEUREN : | Zie kleurenkaart |
| DENSITEIT | Ongeveer 1.45 |
| VASTE STOF: | Gewicht : ongeveer 60 % Volume : ongeveer 44 % |
| VOS GEHALTE: | Max 30g/L |
| VLAMPUNT : | n.v.t. |
| VISCOSITEIT : | 100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm) |
| DROOGTIJD : | Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 4 uur |
| VERPAKKING : | 1 L – 2.5 L – 4 L – 10 L (enkel wit) - 20 L (enkel wit) |
| BEWARING : | 12 maanden, indien vorstvrij bewaard |

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.