

RD-ELASTOVAR

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige zijdeglansvernis, voor binnen- en buitengebruik. Op basis van acrylaathars. Dankzij zijn elastische eigenschappen kan deze vernis kleine barsten overbruggen.
- KENMERKEN :** Elastisch systeem - Heel goede buitenduurzaamheid - Niet vergelend .
- ONDERGRONDEN :** Kleurloze bescherming voor beton, bakstenen en dakpannen.
Buitengebruik: enkel gebruiken, indien er een opening is tussen 2 spouwmuren.
- SYSTEEM :**
- Op poreuze ondergronden:
 - Primer : 1 impregnatielaag RD-ELASTOVAR
 - Afwerking : 1 laag RD-ELASTOVAR
 - Op niet poreuze ondergronden:
 - Primer : 1 impregnatielaag RD-ELASTOVAR
 - Afwerking : 1 laag RD-ELASTOVAR

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient droog, ontvet en ontstof te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :**
- Buiten: bij droog weer
 - Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
 - Relatieve luchtvochtigheid: maximum 90%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 – 015)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m²/L per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans
KLEUREN :	Kleurloos
DENSITEIT	Ongeveer 1.05
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 34 % Volume : ongeveer 30 %
VOS GEHALTE:	Max 55 g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	20 – 40 P(Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.