



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-ELASTOFRIGO

Waterdichting voor koelruimtes

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentig waterdichtingsproduct voor de bekleding van muren en plafonds van koelruimtes. Op basis van acrylaatdispersies.
- KENMERKEN :** De bekomen film is elastisch en waterdicht – Ondoorlaatbaar voor gas en dampen – Schimmelwerende werking.
- ONDERGRONDEN :** Op allerhande minerale en bitumineuze ondergronden.
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:
2 lagen rechtstreeks aanbrengen op de ondergrond, zonder primer
Zeer poreuze ondergronden:
- Primer : 1 impregnatie laag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 2 lagen RD-ELASTOFRIGO

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstoft en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 018 – 023)
- VERDUNNING :** Water (enkel bij gebruik airless)
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 1 Kg/m² per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Satijn mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.45
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 71 % Volume : ongeveer 58 %
VOS GEHALTE:	Max 1g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	150 – 200 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Overschilderbaar : 24 uur
VERPAKKING :	5 Kg – 25 Kg
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.